

Epifanes Clear Varnish

(egykomponensű, magasfényű, kültéri színtelen lakk)

Színtelen, magasfényű, hagyományos lakk, kínai tung olaj, fenol-és alkidgyanta valamint UV szűrő alapanyagaival kiválóan tartóssá és ellenállóvá teszi az új, vagy már kezelt felületeket. A vízvonaltól felett külső és belső felületekre is alkalmazható. Ez a lakk híres arról, hogy magas fényét és egyéb jó tulajdonságait sokáig megtartja; folyóssági és filmképzési jellemzői még trópusi viszonyok között is kiválóak.

Alkalmazás: A csupasz fának teljesen tisztának és szennyeződésmentesnek kell lennie. Ha szükséges, csiszoljuk át, és zsírtalanítsuk az Epifanes festékek szórásához használatos hígítójával. Az első réteget 50% -ban hígítsuk, hagyjuk 24 órát száradni, majd csiszoljuk át szárazon 220-as csiszolópapírral. A következő réteget 25%-os, a harmadikat 15%-os hígítással vigyük fel. A rétegek között 24 órát várjunk, és mindegyik réteget 280-as száraz csiszolópapírral dörzsöljük át. Végül vigyünk fel még 4 utolsó réteget (trópusi éghajlaton ez 6 is lehet), 0-5%-ban hígítva. A rétegek között 24 órás száradási időt hagyva végezzünk egy könnyed csiszolás 400-as papírral, mely történhet nedvesen és szárazon is. Durvább csiszolás, vagy csiszológép használata nem ajánlott a közbelső rétegeknél.

Karbantartás: A helyi éghajlattól és a lakkozás állapotától függően évente vagy szükség szerint vigyünk fel egy vagy több új réteget, miután a régi lakkefelületet alaposan zsírtalanítottuk és átciszoltuk. Az Epifanes Clear Varnish bármilyen egy vagy két komponensű hajólakokra felvihető.

Hígítás:	Ecsetelés:	EPIFANES Thinner for Paint&Varnish (festék-és lakkhígító)
	Szórás	EPIFANES Spraythinner for Paint& Varnish (festék-és lakkhígító

szóráshoz)

Száradási idő: 18°C-on 3 óra után tapintható, 24 óra elteltével újrafesthető

Kiadósság: kb. 14m²/liter

Biztonsági intézkedések:

GYÚLÉKONY, ÉGHETŐ! GYERMEKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ. CSAK JÓL SZELLŐZŐ

HELYSÉGBEN HASZNÁLHATÓ.

Hőtől, nyílt lángtól távol tartandó. Használat után a doboz lezárva, jól szellőző helyen tárolandó. Szembe kerüléstől, bőrrel való tartós érintkezéstől, permetének belélegzésétől óvakodjunk. Elsősegély: Vízrel és szappannal jól mossuk le az érintett bőrfelületet. Ha szembe kerül az anyag, azonnal mossuk ki bő vízzel, legalább 15 percen át. Keresse fel orvosát. Nyelés esetén ne hánytassa magát. AZONNAL FORDULJON ORVOSHOZ:

Garantáljuk, hogy a minőség és a termék tulajdonságai megegyeznek cégünk legutóbbi technikai jelentésével. Mivel a használat körülményeit nem áll módunkban ellenőrizni, nem vállalunk felelősséget a használat során felmerülő problémákért.

Forgalmazza: Marina Yacht Sport Kft
1032 Budapest, San Marco u. 56.
www.marina.hu